


Типром 80

Гидрофобизирующая добавка

СТО 131-32478306-2014



Бетон



Кремнийорганический состав, представляющий собой 60%-ую водную эмульсию силанов и силоксанов



Гидрофобизирующая



Типром 80

СТО 131-32478306-2014

Гидрофобизирующая добавка

Описание:

Кремнийорганический состав, представляющий собой 60%-ую водную эмульсию силинов и силоксанов.

Назначение:

Применяется при производстве ЖБИ, тротуарной плитки, штукатурки и других цементосодержащих изделий с целью снижения их водопоглощения.

Упаковка:

Полиэтиленовые емкости 1, 5 и 10 л.

Свойства:

- При малых концентрациях (до 0,3%) не изменяет кинетику твердения бетона;
- Снижает водопоглощение бетона;
- Не снижает прочности бетона;
- Увеличивает морозостойкость бетона;
- Увеличивает коррозионную стойкость бетона;
- Увеличивает стойкость бетона к сульфатам и щелочам.

Способ применения:

Работы с использованием жидкости следует проводить при температуре от +5 °С до +35 °С. Перед смешиванием с водой добавку необходимо встряхнуть до получения однородной жидкости. Добавить жидкость непосредственно в воду затворения из расчета 0,1 ÷ 0,6 % от массы вяжущего (в соответствии с требованиями к конечным свойствам готового изделия). Смешать сухую смесь с водой затворения.

Технические показатели качества:

Снижение водопоглощения бетона, изготовленного с добавлением жидкости — не менее 6 раз.

Хранение и транспортировка:

Гарантийный срок хранения 9 месяцев при температуре от +5 °С до +30 °С в ненарушенной заводской упаковке, в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре от 0 °С до +35 °С.

Меры безопасности:

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки.

При попадании в глаза или на кожу промыть водой.

Контакты:

140005, МО, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А

Тел.: +7 (495) 565-45-87, 777-84-80

e-mail: tiprom@sazi-group.ru

www.sazi-group.ru

Спецификация дополнена и переработана 20.10.2020 г.

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомьтесь с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара. Вы можете по тел.: +7 (495) 565-45-87 или на сайте <https://www.sazi-group.ru>